

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LINHA: GOLD PROTECT GLOSS

1 - Descrição

1.1 - Gold Protect gloss é uma linha de produtos para envelopamento automotivo, com diversas cores, frontal em vinil polimérico calandrado 120 micra, indicado para aplicações internas e externas, com adesivo reposicionável sensível a pressão e liner em papel siliconado 120g/m², filme de proteção na superfície para prevenção de riscos e arranhões de espátula e transporte do material. Na largura de 1,52m só na cor Black piano. Na cor prata a comercialização será na espessura 160 micra e na largura de 1,22m.

Características	Método	Especificação
Dimensões do material	Imprimax	1,52/1,40/1,22 x 25 m
Gramatura do liner	Imprimax	120g/m ²
Espessura do frontal	Imprimax	0,120/0,160 mm
Adesão	NBR15394	Mínimo 0,500 Kgf/mm
Release	NBR15394	Máximo 0,050 Kgf/mm
Tack	NBR15394	Mínimo 0,500 Kgf/mm
Encolhimento longitudinal	Imprimax	≤ -3,0 %
Faixa de temperatura de serviço	Imprimax	-15 °C a 70 °C
Propagação de Chama	NBR13434-3	Não propaga
Resistência a Mofo	Imprimax	Excelente

2 - Composição do produto

2.1 - Frontal PVC Polimérico Gold calandrado 120/160 micra (0,12/0,16).

Nota: A opacidade do filme PVC pode variar e deve ser considerado quando instalado.

2.2 - Adesivo: Adesivo acrílico aquoso Reposicionável Sensível a Pressão (Atóxico).

2.3 – Aparência do adesivo: Cinza ou cristal, dependendo da cor do filme PVC.

Nota: A cor do adesivo/cola pigmentada cinza pode ter uma tonalidade mais escura ou mais clara dependendo da cor do filme.

2.4 - Liner “papel protetor”: Papel Couché 120g/m² siliconado.

2.5 - Filme de proteção na superfície para prevenção de riscos e arranhões.

3 - Condições de análises

3.1 - Análise de três corpos de prova, tamanho padrão “NBR15394”.

3.2 - Condições de análise e aplicações; Temperatura de 23 °C±2 com 50%±5 umidade relativa.

4 - Principal utilização

4.1 - Comunicação Visual; banners e faixas; sinalização interna e externa; stands de eventos; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total); fachadas e frontlights; painéis e totens; personalização de PDV; embarcações e jet skis; aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras.

5 - Recomendações

5.1 - Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool Isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade, gorduras, poeira ou qualquer tipo de produto químico que possa inibir a aderência do auto adesivo;

Instalar imediatamente após a remoção do liner (papel) e pressionar o material contra o substrato para melhor desempenho do autoadesivo; Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes; A película (liner) de proteção que encontra-se na superfície do material, é somente para prevenção de riscos e arranhões de espátula e transporte do mesmo, sendo obrigatória a remoção antes do acabamento e aquecimento final da instalação, para o acabamento e aquecimento final do material, visando uma boa estabilidade na superfície, remova a película, não submetendo à temperaturas superiores a 70 °C, caso isso aconteça, haverá dificuldades para remoção da película de proteção; Para realização de qualquer tipo de conversão em impressão ou recorte eletrônico, obrigatório a remoção da película.

Remoção indicamos retirar o material em ângulo de 90°em local livre de raios solares e previamente climatizado.

6 - Resistência química

6.1 - Óleo: Ótimo / Álcool Isopropílico: Ótimo / Ácido Acético 5%: Ótimo: Adesivo alta resistência à água.

6.2 - Não utilizar: produtos derivado do petróleo, solupan, solventes pesados e agentes corrosivos.

7 - Resistência à luz UV.

7.1 - Material apresenta alta resistência à luz UV.

7.2 - Metodologia: ASTM G155:2007 (CICLO 8) - Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of Non-Metallic Materials.

7.3 - Resultados obtidos após 1500 horas de exposição comprovam que o material não sofre alterações no aspecto de superfície, pode-se considerar altamente resistente à luz U.V., pois não há desenvolvimento do processo de fotodegradação auto catalítico.

8 - Condições ideais para estocagem

Este produto é válido por 12 meses quando não processado, acondicionado em sua embalagem original e estocado em ambientes com temperatura máxima de 30°C, com umidade relativa máxima em 70%.

9 - Expectativa de durabilidade

9.1 - Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%. Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender;

9.2 - Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.

3

10 - Expectativa de durabilidade (por opção em linha)

Cores Sólidas	Adesivo cristal	Adesivo cinza	Durabilidade interna de até	Durabilidade externa de até
Black Piano	X		8 anos	8 anos
Cinza Escuro	X			
Branco		X		
Vermelho Vivo	X			
Azul Noturno	X			
Azul Marinho	X			
Azul Céu	X			
Verde Bandeira	X			
Amarelo Ouro		X		
Amarelo Médio		X		
Laranja		X		
Vermelho Malbec	X			
Vermelho Light	X			
Vermelho Blood		X		
Laranja Imperial		X		
Laranja Tangerine		X		
Amarelo Energy		X		
Branco Off	X			
Verde Esmeralda	X			
Verde Maçã	X			
Verde Gramado		X		
Azul Alure	X			
Azul Pacific	X			
Azul Island	X			
Azul Reef	X			
Roxo Açaí	X			
Cinza Nardo	X			
Cores metálicas			Durabilidade interna de até	Durabilidade externa de até
Prata	X		8 anos	5 anos
Transparente Protetivo	X			
Verde Cítrico		X		
Cores Perolizadas			Durabilidade interna de até	Durabilidade externa de até
Preto Pérola	X		8 anos	2 anos
Grafite Perola	X			

11 - Notas

Nota 1 - Essa durabilidade aplica-se ao produto listado nesta ficha técnica. Todas as declarações, informações técnicas (incluindo características físicas e/ou químicas) e recomendações sobre as películas da Imprimax são fundamentadas em testes prévios, que presume-se serem de confiança, mas que não constituem em uma garantia. Todas as películas autoadesivas Imprimax são comercializadas sob a premissa de que o comprador declara, e concorda, ser o responsável por adaptar/converter tais materiais, tendo definido de forma autônoma a adaptação do produto para suas intenções e/ou de seus clientes. As películas autoadesivas Imprimax possuem durabilidade contra defeitos de matérias-primas e produção por 01 (um) ano à partir da data de fabricação. Quando o produto for aplicado de forma indicada, a expectativa de durabilidade é a mesma informada conforme a respectiva ficha técnica do material em questão. Em caso de constatação de falha de armazenamento ou aplicação do produto, a garantia do mesmo é anulada. Fica explicitamente estabelecido, e compreendido, que a única obrigação por parte da Imprimax é a de sanar exclusivamente ao comprador, sob a garantia (e só qualquer outra garantia expressa ou implícita), à substituição da película defeituosa, sem custos, nas instalações da Imprimax ou no local da película (à definir pela Imprimax) ou, no pressuposto de que o restauro e/ou a substituição do produto não seja comercialmente possível, o ressarcimento aplica-se até ao valor máximo do produto utilizado, considerando a imperfeição do mesmo, ao especificado critério da Imprimax, conforme à seguir: A GARANTIA EXPLICITAMENTE APONTADA ACIMA SUBSTITUI QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPRESSA E/OU IMPLÍCITA, ABRANGENDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, A QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER USO ESPECÍFICO E/OU VIOLAÇÃO. O COMPRADOR EM PARTICULAR SE ISENTA E SE EXCLUI DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS. NENHUMA ABDICAÇÃO, ALTERAÇÃO, INCLUSÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DESCRITAS ANTERIORMENTE SERÃO VÁLIDAS CASO NÃO ESTEJAM DEFINIDAS POR ESCRITO E DEVIDAMENTE ASSINADAS MANUALMENTE POR UM REPRESENTANTE DA IMPRIMAX. O COMPROMISSO DA IMPRIMAX POR PELÍCULAS DEFEITUOSAS NÃO DEVE ULTRAPASSAR O VALOR DA COMPRA PAGO PELO COMPRADOR E, EM NENHUMA OCORRÊNCIA, A IMPRIMAX TERÁ DE SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS OU RESULTANTES PREVISÍVEIS OU NÃO, CAUSADOS POR DEFEITOS EM TAIS PELÍCULAS, LIVREMENTE DE QUE ESSES DANOS ACONTEÇAM OU SEJAM DETECTADOS ANTES OU DEPOIS DA REPOSIÇÃO OU RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS, ORIGINADOS OU NÃO POR NEGLIGÊNCIA. Todas as vendas e respectivos contratos das películas autoadesivas encontram-se sujeitos à aceitação pelo comprador dos termos e condições desta garantia. A Imprimax declina quaisquer termos ou condições contidas em qualquer pedido de compra e/ou comunicação de qualquer tipo de comprador que venham a desarmonizar, discordar ou adicionais ao presente acordo.

“Importante: pode haver variação de cor entre lotes”



Data da revisão: 28/09/2020



IMPRIMAX AUTO-ADESIVOS LTDA | CNPJ 54816392/0001-90 | Rua Karan Simão Racy nº49 - Km 11 da Via Anchieta
Parque Fongaro - São Paulo/SP - Brasil - CEP 04257-110
Telefone: + 55 (11) 2101-4244 | INDÚSTRIA BRASILEIRA | contato@imprimax.com.br

www.imprimax.com.br



[/imprimaxvideos](#)



[/imprimaxadesivos](#)



[/imprimaxdecormax](#)